

IVAPER 62

Системная глубина 62 мм – для нового строительства и ремонта в большинстве климатических зон Российской Федерации.

Универсальная система, долгожитель оконного рынка, положительные отзывы и рекомендации потребителей и производителей окон, также и сегодня отвечает многим запросам строительства.

Ламинированные профили: вместе с IVAPER* и плёнками RENOLIT EXOFOL приходит вдохновение творить.



Rely on it.

* - программа ламинации RENOLIT EXOFOL на белых и коричневых профилях для IVAPER 62

Измеряемый показатель, единица измерения	Нормативное значение	Результаты испытаний		
		коробка	оконная створка	дверная обвязка
Отклонение размеров поперечного сечения:				
Предельные отклонения номинальных размеров по высоте, мм	Тип A: ± 0.5	64.91 ... 65.06	57.92 ... 58.03	125.94 ... 126.09
	Тип B: ± 0.5	59.02 ... 59.09	58.96 ... 59.08	–
Предельные отклонения номинальных размеров по ширине (глубине), мм	Тип A: ± 0.3	62.05 ... 62.14	62.03 ... 62.06	62.0 ... 62.19
	Тип B: ± 0.3	62.04 ... 62.14	62.00 ... 62.18	–
Предельные отклонения номинальной толщины внешних стенок, мм	Тип A: $3.0 - 0.2$	2.93 ... 3.00	2.91 ... 3.00	2.91 ... 2.99
	Тип B: $2.5 - 0.2$	2.41 ... 2.50	2.40 ... 2.47	–
Предельные отклонения от формы:				
Отклонение от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению, мм на 100 мм	± 0.3 на 100 мм	Тип A: 0.1	Тип A: 0.1	Тип A: 0.1
		Тип B: 0.1	Тип B: 0.1	–
Отклонение от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок, мм на 50 мм высоты профиля	≤ 0.5 на 50 мм высоты профиля	Тип A: 0.1	–	–
		Тип B: 0.1	–	–
Отклонение от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля, мм на 100 мм	≤ 1 на 100 мм	Тип A: 0.1	Тип A: 0.1	Тип A: 0.1
		Тип B: 0.1	Тип B: 0.1	–
Отклонение от прямолинейности сторон профиля по длине	≤ 1 на 1000 мм длины	Тип A: 0.1	Тип A: 0.1	Тип A: 0.1
		Тип B: 0.1	Тип B: 0.1	–
Прочность и модуль упругости при растяжении				
Прочность при растяжении, МПа	≥ 37	Тип A: 39.4	Тип A: 39.5	Тип A: 39.4
		Тип B: 39.4	Тип B: 39.5	–
Модуль упругости при растяжении, МПа	≥ 2000	Тип A: 2280	Тип A: 2280	Тип A: 2280
		Тип B: 2280	Тип B: 2280	–
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	20 – 55	Тип A: > 25	Тип A: > 25	Тип A: > 25
		Тип B: > 25	Тип B: > 25	–
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	≤ 2.0	Тип A: 1.25	Тип A: 1.17	Тип A: 1.18
		Тип B: 1.21	Тип B: 1.21	–
Стойкость к удару при отрицательной температуре профиля	Разрушение ≤ 1 образца из 10	Тип A: 0	Тип A: 0	Тип A: 0
		Тип B: 0	Тип B: 0	–
Прочность угловых сварных соединений, Н	коробки: ≥ 2000 створки оконные: ≥ 2600 дверные обвязки: ≥ 2600	Тип A: 4244 - 4263	Тип A: > 5000	Тип A: > 5000
		Тип B: 4244 - 4263	Тип B: > 5000	–
Термостойкость при 150 °C	Отсутствие вздутий, трещин, расслоений	Тип A: отсутствуют	Тип A: отсутствуют	Тип A: отсутствуют
		Тип B: отсутствуют	Тип B: отсутствуют	–
Температура размягчения по Вика, °C	≥ 75	Тип A: 90.1	Тип A: 90.0	Тип A: 90.0
		Тип B: 90.1	Тип B: 90.0	–
Стойкость к УФ облучению				
Изменение ударной вязкости по Шарпи, %	≤ 30	Тип A: < 10	Тип A: < 10	Тип A: < 10
		Тип B: < 10	Тип B: < 10	–
Долговечность, условных лет эксплуатации	≥ 40 для белых профилей	Тип A: 60	Тип A: 60	Тип A: 60
		Тип B: 60	Тип B: 60	–
Режим циклов испытания	IV M	Тип A: 0.82	Тип A: 0.82	Тип A: 0.83
		Тип B: 0.82	Тип B: 0.81	–
Приведенное сопротивление теплопередаче, м ² ·°C/Вт	Свыше 0.8 до 1.0 включительно	Тип A: 3.10	Тип A: 3.10	Тип A: 3.20
		Тип B: 3.10	Тип B: 3.40	–
Прочность сцепления декоративного ламинированного покрытия с профилем Н/мм	≥ 2.5	Тип A: 3.10	Тип A: 3.10	Тип A: 3.20
		Тип B: 3.10	Тип B: 3.40	–

Комбинация профилей	Нормативное значение	Приведенное сопротивление теплопередаче, м ² ·°C/Вт
Результаты испытаний комбинаций профилей поливинилхлоридных для оконных и дверных блоков системы IVAPER серий 62 А и В универсального типа исполнения с установленными уплотняющими прокладками и усилительными вкладышами		
3005 00 + 3068 00	Свыше 0.7 до 0.8 включительно (для типа 4)	0.77
3005 00 + 3042 00		0.78
3004 00 + 3068 00 EUR		0.77

Протоколы испытаний № СИ-082/СИ-083 от 11.10.2023 года

НД на продукцию: ГОСТ 30673-2013

НД на методы испытаний: ГОСТ 4647-2015; ГОСТ 11262-2017; ГОСТ 11529-2016; ГОСТ 15088-2014 (с изм. №1);

ГОСТ 19111-2001; ГОСТ 26602-99; ГОСТ 30673-2013; ГОСТ 30973-2002; ГОСТ Р 58941-2020

Сертификат соответствия № ЮСДС RU.СП03.Н00250 (добровольная сертификация продукции)

срок действия с 16.10.2023 по 15.10.2026 (бланк № 0092431)

Производство

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков систем: IVAPER 62, IVAPER 70, IVAPER 74, IVAPER 82 универсального типа исполнения

выпускаются по ГОСТ 30673-2013, серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 30673-2013

Сертификат выдан на основании

Протоколов испытаний № СИ-082, № СИ-083, № СИ-084, № СИ-085, № СИ-086, № СИ-087 от 11.10.2023 г. ИЛ АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» г. Краснодар, № РОСС RU.0001.21СЛО3 от 12.03.2015 г.; Сертификата соответствия пожарной безопасности № RU С-RU.ЧС13.В.00418/23 сроком действия с 27.07.2023 г. по 26.07.2028 г. ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России Московская область, г. Балашиха, № RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015 г.; Экспертного заключения № 78-20-06.229.П.29506 от 21.09.2020 г. Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург, № RA.RU.710292 от 06.03.2019 г.

Результаты испытаний* оконных и дверных блоков

Результаты испытаний* оконных и дверных блоков на приведённое сопротивление теплопередаче с применением различных стеклопакетов

Оконный блок ПВХ IVAPER 62 EURO 1500*1300 мм со стеклопакетом	Приведенное сопротивление теплопередаче, м ² ·°C/Вт
4M ₁ – 16 – 4M ₁	0.424
4M ₁ – 10 – 4M ₁ – 10 – 4M ₁	0.558
4M ₁ – 16 _{ПВХ} – И4	0.619
4M ₁ – 10 – 4M ₁ – 10 – И4	0.646
4M ₁ – 10 _{ПВХ} – 4M ₁ – 10 _{ПВХ} – И4	0.662
4M ₁ – 10Ar – 4M ₁ – 10Ar – И4	0.718
4M ₁ – 10 _{ПВХ} Ar – 4M ₁ – 10 _{ПВХ} Ar – И4	0.791
Дверной блок ПВХ IVAPER 62 2200*700 мм со стеклопакетом	Приведенное сопротивление теплопередаче, м ² ·°C/Вт
4M ₁ – 16 – 4M ₁ + сэндвич-панель 24 мм	0.483
4M ₁ – 16 – 4M ₁ + сэндвич-панель 32 мм	0.618

* Информация выборочная, носит исключительно справочный характер и служит ориентиром при выборе профильной системы. Результаты испытаний оконных и дверных блоков каждого отдельного оконного предприятия могут отличаться.

Сертификат соответствия (обязательная сертификация) № C-RU.ЧС13.В.00418/23

Орган по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

подтверждает, что продукция

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков марок IVAPER 62, IVAPER 70, IVAPER 74, IVAPER 82, ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»
Серийный выпуск

соответствует требованиям

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»

Сертификат соответствия выдан на основании

Протокол о сертификационных испытаниях № 1545-3.1-ОС-2023 выдан 25.07.2023 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРГБ.RU.ИНО2.

АОС о результатах анализа состояния производства № 16594 от 30.03.2023 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия» от 01.05.2015
 Схема сертификации 4с

Группа горючести: Г4

Группа воспламеняемости: В2

Группа дымообразующей способности: Д2

Группа токсичности продуктов горения: Т2

Срок действия Сертификата соответствия с 27.07.2023 по 26.07.2028

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Экспертное заключение № 78-20-06.229.П.29506 от 21.09.2020 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образцов непищевой продукции (Полимерных и полимеросодержащих строительных материалов): Профилей поливинилхлоридных для оконных и дверных блоков систем «IVAPER» Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: СТО 02-15-00-2019 «Порядок проведения оценки соответствия (инспекции)».

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены:

(Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы): Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков систем «IVAPER».

Область применения:

изделия из полимерных материалов для производства оконных и дверных блоков для всех категорий зданий, включая детские, медицинские и учебные учреждения.

Заключение:

(Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы): **Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков систем «IVAPER»** по органолептическим (одориметрическим), санитарно-химическим, токсикологическим показателям безопасности, напряжённости электростатического поля и в части информации, указанной в маркировке:

- **соответствуют** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г № 299.

Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения: 5 лет